

グレア



アクリル性ポリマーフロアフィニッシュ

本製品は高光沢のフィニッシュで、耐久性、耐摩耗性に優れています。バフの必要なく様々なメンテナンス方式に対応しています。レベリング力が優れているため、簡単な塗布で滑らかに伸び、最高の光沢が得られます。スリップ抵抗力が極めて高く、通常のストリッパーで簡単に剥離できます。

特徴：

- ・ **耐久性** - 耐久性が高く、床材をきちんと保護します。
- ・ **外観** - 高光沢で黒いヒールマークや洗剤への耐性があります。
- ・ **使いやすさ** - セルフレベリングで伸びが滑らかな為、波打ちが起こりにくく、簡単に塗布できます。
- ・ スチレン不使用。

サイズ：

19L (5 ガロン) ペール缶 BET 60505

使用方法：

P タイル、長尺シート、リノリウム等の様々な弾性床材や硬質表面にご使用できます。

復元メンテナンス：

剥離剤ラベルの剥離手順に沿って、フロア表面からすべての古いワックス、フィニッシュ、汚れを完全に取ります。フィニッシュを塗布する前にフロア表面が清潔で乾いていて、残留物のない状態にしてください。必要なら水で洗い流してください。

清潔な合成繊維やマイクロファイバーモップ、またはアプリケーションシステムを使用し、薄くまたは中程度の厚みでフィニッシュを均一に塗布してください。次のコーティングをする前に 20~30 分かけて乾かしてください。高温多湿では乾燥時間が長くなる恐れがあります。4 層以上の塗布がお奨めです。

注意：本製品はシーラーの役割も果たしますが、床材が古いもしくは傷んでいる、または浸透性が高い場合は、最初にシーラーを 1~2 層塗布すると、光沢を高め長持ちします。

日常メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけてください。湿ったモップや自動床洗浄機を使い、フロアクリーナーで洗浄します。必要な光沢に到達するには、フロアをバフかバーニッシュすると効果的です。クリーナー、リストアラーの使用がフロアを適切な状態にし、洗浄再塗布の間隔を延ばします。

中間メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけます。表面洗浄剤を使い、適切なフロアパッドでフロアをスクラブし、フィニッシュの汚くなった層を取り除きます。フィニッシュを塗布する前に、フロア表面が清潔で、乾いていて、残留物のない状態にしてください。上述の通りにフィニッシュを 1~2 層塗布します。

可能であれば、空き容器はリサイクルして下さい。注意：スリップ抵抗力は、(ASTM D 2047-93) James Machine の最低値 0.5 以上です。

仕様：

適用範囲：	約 185-278 m ² (2000-3000sq. ft) / 3.8L (1 ガロン)
乾燥時間：	20~30 分
香り：	刺激の少ない香り
凍解安定性：	3 サイクル
光沢 (ASTM D1455-87)：	2 コート 75-80
光沢 (ASTM D1455-87)：	1 コート 75-80
ヒールマーク抵抗：	非常に良い
レベリング：	抜群
pH:	8.1-8.9
リコート：	抜群
貯蔵期間：	1 年
比重：	1.02



東栄部品株式会社

東京都文京区本駒込 6 丁目 3 番 6 号

Tel: 03-946-8111 Fax: 03-3946-8116

