

フトンマックス



鮮やかで高い光沢を發揮するフィニッシュ

ベトコ社が提供する耐スカッフテクノロジーを備えたフトンマックスは、容易に修復が可能で低臭且つヒールマーク抵抗に優れています。際立って汚れているところや交通量の多いところのUHS 定期清掃用として開発されました。バーニッシングすることで劇的に光沢が上がります。加えて低臭且つレベリングが優れている為、作業がし易い製品です。

特徴：

- ・塗布した直後から高い光沢を發揮
- ・プロパン、バッテリー式、コード式のどのタイプのマシーンを使用しても並外れた輝きを示す
- ・極めて低臭仕様
- ・優れたヒールマーク耐性

サイズ：

- 19L (5 ガロン) ペール缶 BET 63205
3.8L (1 ガロン) ボトル4本入り BET 63204

使用方法：

P タイル、長尺シート、リノリウム等の様々な弾性床材や硬質表面にご使用できます。

復元メンテナンス：

剥離剤ラベルの剥離手順に沿って、フロア表面からすべての古いワックス、フィニッシュ、汚れを完全に取り除きます。フィニッシュを塗布する前にフロア表面が清潔で乾いていて、残留物のない状態にしてください。必要なら水で洗い流してください。

清潔な合成繊維やマイクロファイバーモップ、またはアプリケーションシステムを使用し、薄くまたは中程度の厚みでフィニッシュを均一に塗布してください。次のコーティングをする前に 20~30 分かけて乾かしてください。高温多湿では乾燥時間が長くなる恐れがあります。4 層以上の塗布がお奨めです。

注意：本製品はシーラーの役割も果たしますが、床材が古いもしくは傷んでいる、または浸透性が高い場合は、最初にシーラーを 1~2 層塗布すると、光沢を高め長持ちします。

日常メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけてください。湿ったモップや自動床洗浄機を使い、フロアクリーナーで洗浄します。必要な光沢に到達するには、フロアをバフカバーニッシュすると効果的です。クリーナー、リストアラーの使用がフロアを適切な状態にし、洗浄再塗布の間隔を延ばします。

中間メンテナンス：

大きなゴミを取り除き、ダストモップをかけます。表面洗浄剤を使い、適切なフロアパッドでフロアをスクラブし、フィニッシュの汚くなった層を取り除きます。フィニッシュを塗布する前に、フロア表面が清潔で、乾いていて、残留物のない状態にしてください。上述の通りにフィニッシュを 1~2 層塗布します。

可能であれば、空き容器はリサイクルして下さい。注意：スリップ抵抗力は、(ASTM D 2047-93) James Machine の最低値 0.5 以上です。

仕様：

色 (乾いたフィルム) :	無色
色 (液状) :	白色
適用範囲:	約 185-278 m ² (2000-3000sq. ft) / 3.8L (1 ガロン)
乾燥時間:	20~30 分
香り:	刺激の少ない香り
スチレンの含有:	0.0
凍解安定性:	3 サイクル
光沢 (ASTM D1455-87) :	1 コート 85-90 2 コート 97-98
ヒールマーク抵抗:	抜群
レベリング:	極めて優れている
pH:	8.2-8.9
パウダリング抵抗:	抜群
貯蔵期間	1 年